

**SƠN NƯỚC CH162J - INTINO**

Nội thất

I. Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sơn nước SOLITE- INTINO nội thất do công ty TNHH SƠN SOLITE sản xuất.

II. Qui cách: 18 lít và 3,8 lít

III. Yêu cầu kỹ thuật**III.1 Yêu cầu nguyên liệu**

- Nhựa Acrylic: Theo tiêu chuẩn nhà cung cấp (data sheet)
- Bột màu: Theo tiêu chuẩn nhà cung cấp (data sheet)
- Phụ gia: Theo tiêu chuẩn nhà cung cấp (data sheet)

III.2 Yêu cầu về màng sơn**a. Yêu cầu ngoại quan**

- Trạng thái: Dạng sơn keo nhót, không vón cục, không phân lớp, không nổi bọt.
- Màng sơn khi khô phải mịn, màu sắc đồng nhất.

b. Yêu cầu cơ, lý, hoá

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	MỨC CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP THỬ
01	Độ mịn	µm	≤ 30	ASTM D 1210 - 96
02	Độ nhót Stormer	KU	100 ± 5	ASTM D 562 - 01
03	Thời gian khô	H	≤ 2	JIS K 5960 : 1993
04	Độ phủ - thử phủ 2 lớp	m ² /L	≥ 6	JIS K 5960 : 1993
05	Hàm lượng chất không bay hơi (tính theo khối lượng)	%	42 ± 2	ASTM D 2369 - 03
06	Cường độ bám dính	Mpa	≥ 1	ASTM D 4541 - 2

IV. Bao bì, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng**IV.1. Bao bì:**

- Sản phẩm được đóng kín trong thùng nhựa 18L và 3.8L
- Sản phẩm lon 3.8L được bao gói trong thùng carton theo qui cách 4 lon/thùng.

IV.2. Nhãn:

- Nhãn được in trực tiếp trên bao bì.
- Nhãn sản phẩm phải ghi đầy đủ các nội dung theo qui định trong NĐ số 89/2006/NĐ-CP: Tên sản phẩm, thương hiệu, tên doanh nghiệp, địa chỉ nơi sx, sx theo tiêu chuẩn, khối lượng tịnh, thông số kỹ thuật, tháng sx, thời gian sử dụng, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

IV.3. Vận chuyển:

Tuỳ theo thoả thuận công ty và khách hàng về chủng loại và số lượng sản phẩm. Để đảm bảo nguyên vẹn sản phẩm khi vận chuyển phải tuân theo nguyên tắc:
Vận chuyển bằng Ôtô, chiều cao chất hàng không quá 3 lớp bao gói.
vận chuyển bằng container, chiều cao chất hàng không quá 5 lớp bao gói.

IV.4. Bảo quản:

- Sản phẩm được bảo quản trong điều kiện khô ráo, mát mẻ.
- Điều kiện lưu trữ tại kho: Mọi sản phẩm phải được đặt trên pallet, mỗi pallet không quá 3 lớp bao gói, chiều cao chất hàng không quá 03 lớp pallet.
- Hạn bảo quản 24 tháng kể từ ngày sx.